



PLAKA - VOEBAND JAP

Zelfklevende band in polyethyleen

REF 08.02.01 - Versie V02 - 08/09/2020



Productbeschrijving



Zelfklevende voegband in polyethyleen , kleur wit of zwart.

Toepassingsgebied

- Afdichtingsband ter ondersteuning van de elastomeer mastiek
- Om de juiste voegdiepte te krijgen
- Afdichting van de voegen tussen de bekistingspanelen
- Gebruikt bij gebouwen en timmerwerk.
- Tocht dichting

Eigenschappen

Mechanische eigenschappen		
Eigenschap	Norm	Waarde
Materiaal		Polyethyleen
Type cellen		gesloten
Kleur		Wit of zwart
Drukweerstand bij 50%	ISO 844	98 kPa (gemiddelde waarde)
Densiteit	ISO 845	30 kg/m ³
Treksterkte		
lengterichting	ISO 1926	325 kPa
dwarsrichting		220 kPa
Rekbaarheid		
lengterichting	ISO 1926	125 %
dwarsrichting		115 %
Druk set		
22u opladen, 23°C, druk 25%	ISO 1856-C	
0,5u na ontlading		20 %
24u na ontlading		12 %
Thermische geleidbaarheid		
bij 10°C	ISO 2581	0,038 W/mK
bij 40°C		0,042 W/mK
Werktemperatuur	intern	-30 °C / +80 °C
Opslag		In de oorspronkelijke, ongeopende verpakking bij kamertemperatuur
Isolatie		Thermisch : zeer goed Geluid : zeer goed
Ondoordringbaarheid		Tegen water, lucht en gas mits genoeg samendruk

©Auteursrechtelijk beschermd


Deze fiche, opgesteld met de grootste zorg, annuleert en vervangt alle voorgaande versies. Technische aanduidingen in het ontwerp, de modellen, de afbeeldingen, de rekenwaarden en de specificaties worden zonder verplichting en onder voorbehoud van fouten en weglatingen meegegeed.

Wij zijn niet aansprakelijk bij verkeerde of niet aangepaste toepassing. Wij behouden het recht de inhoud van deze fiche te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

PLAKA - VOEBAND JAP

Zelfklevende band in polyethyleen

REF 08.02.01 - Versie V02 - 08/09/2020



Dimensies

Materiaal dimensies					
Tekening	Code	B (mm)	H (mm)	p/box	Gewicht (kg/Box)
	JAP1010	10	10	450	1.96
	JAP1502	15	2	600	1.40
	JAP1505	15	5	300	1.40
	JAP1510	15	10	300	1.96
	JAP1515	15	15	150	1.85
	JAP2015	20	15	100	1.80
	JAP2020	20	20	110	2.25
	JAP3030	30	30	160	5.60
	JAP4040	40	40	96	3.90

Opmerking

Bij zelfklevende uitvoeringen dient de lijmlaag alleen maar voor een eenvoudige positionering van het product (hulp bij montage). Het product mag mechanisch niet belast worden.

Voor een maximale kleefkracht is het aangeraden het contactoppervlak goed voor te bereiden door elk spoor van stof, zeep of olie te verwijderen met behulp van het geschikt reinigingsmiddel (op basis van een uitgedokterd mengsel van isopropanol en aceton – heldere vloeistof).